

WAKOL D 3055 Universalvorstrich Parkett

Technische Information

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von saugfähigen

- Zementestrichen
- Calciumsulfatestrichen
- Gipsfaserplatten

vor der anschließenden Parkettverlegung mit Wakol Parkettklebstoffen im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften



1)



2)

- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- auf Fußbodenheizung geeignet
- stuhlrollengeeignet

1) nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm

2) Emissionsklasse nach französischem Recht

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Polyurethandispersion
Trockenzeit:	auf Zementestrichen nach optischer Trocknung, ca. 30 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen und Gipsfaserplatten nach ca. 2 Stunden
Reinigungsmittel:	Wasser, bevor Vorstrich antrocknet
Lagerzeit:	12 Monate bei Raumtemperatur
Lagertemperatur:	nicht unter + 5°C, frostempfindlich
GISCODE:	D1
EMICODE nach GEV:	EC1 PLUS

Auftragsweise und Verbrauch³⁾:

WAKOL Vorstrichwalze, ca. 100 - 150 g/m²
kurzhaarige Velours- oder
Schaumstoffwalze

3) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18356 entsprechen. Untergründe müssen dauer trocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Calciumsulfatgebundene Estriche nach Herstellervorschrift bzw. gemäß den derzeit gültigen Normen und Merkblättern mechanisch vorbehandeln und absaugen.

Verarbeitung

Vorstrich vor Gebrauch gut durchschütteln. WAKOL D 3055 Universalvorstrich Parkett mit WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder Schaumstoffwalze auf den Untergrund auftragen, wobei Pfützenbildung zu vermeiden ist. Die anschließende Klebung erfolgt nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung, entsprechende Trockenzeiten beachten.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter + 15°C. WAKOL D 3055 Universalvorstrich Parkett bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20°C und 65 % relative Luftfeuchte.

Die jeweiligen Freigaben der Parkettklebstoffe sind zu beachten.

WAKOL D 3055 Universalvorstrich Parkett nicht unter Spachtelmassen einsetzen. Davon ausgenommen sind nur partielle Anspachtelungen mit WAKOL Z 640 Füllmasse, WAKOL Z 645 Füllmasse oder WAKOL Z 505 Reparaturmasse, fein.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 04.12.2014 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.